

Отвердитель 873

кислотный раствор

F (легковоспламеняющийся)

бесцветный

низкая 0,82 г/см³

SH-Parkettsiegel 873

2-К Паркетный лак 873

Свойства:

- 2-компонентный паркетный лак на базе кислотоотверждаемых поликонденсационных смол. Соотношение для смешивания Лак 10 : Отвердитель 1
- сочетание грунтовочного и основного лака в одном продукте
- очень высокая химическая стойкость
- высокая износостойкость
- высокая заполняющая способность
- полуглянцевый

Предназначен для защиты:

• всех видов паркета и пород древесины **, при условии устойчивого к сдвигу крепления

Паркетный лак 873

Технические характеристики:

Основа: поликонденсационная смола Цвет: бесцветный Вязкость: низкая

Плотность: 0,95 г/см³
Очиститель: Растворитель 683
Способ нанесения: валика из микроволокна

Расход: при нанесении валиком 100 - 150 г/м² за один слой Условия применения: 15-25°С, относ. влажность воздуха макс. 70%, рекомендуемая 40-65%

Жизнеспособность смеси 2 – 3 часа

Время подсушки: через 3 - 4 часа, возможно повторное нанесение

Осторожное использование: через 24 часов Достижение конечной твердости: через 7 дней

Допустимое время хранения: не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при

температуре 5 - 30 °C

Морозоустойчивый продукт: да да

Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:

опасных веществах по GefStoffV: Xi, (раздражающий); GISCODE: SH 1

GISCODE: SH 1 Паспорт безопасности: по запросу

Основание:

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью затирки для швов в паркете 870 Holzkittlösung или 8801 Aqua Holzkittlösung, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (Р80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (Р100-120).

Применение:

Перед применением канистру с лаком и отвердитель тщательно встряхнуть!

Влейте в канистру с лаком отвердитель и как можно быстрее тщательно перемешайте ее встряхиванием, после чего дайте выстояться лаку в течение 10 мин. для завершения реакции компонентов и выхода пузырьков воздуха.

Нанесите лак на предварительно отшлифованный и очищенный деревянный пол с помощью валика из микроволокна Форбо (арт. 75082) или кисти равномерно, избегая образования потеков и луж.

^{*} Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

eurocol - the strong connection



Промежуточное время для подсушки между слоями лака прибл. 3-4 часа. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).

Температура в помещении во время производства работ 15-25°C, относительная влажность воздуха 40-65%. Относительная влажность воздуха свыше 70% приводит к проблемам высыхания.

Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

873 SH-Parkettsiegel может быть использован в качестве грунтовочного покрытия перед нанесением воднодисперсионных лаков Форбо, при условии обязательной адгезионной шлифовки (абразив Р 120 – 150) и предварительной подсушки в течение мин. 6 часов с момента нанесения последнего слоя.

Нанесение лака 858 Aqua Lack M-Protect на 873 SH-Parkettsiegel не допускается!

** экзотические виды древесины или «окуренные» дубы, а так же полы с подогревом следует предварительно защитить изолирующей грунтовкой 865 Isolation Primer ER. Перед использованием на не известных сортах древесины следует провести достаточное количество проб на возможное изменение цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву. Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев), могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака при последующей эксплуатации. При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

Примечание:

Для работ следует использовать инструмент, стойкий к окислению, по причине наличия кислот в составе лака. Соблюдайте правила и нормы технологии паркетных работ. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Рекомендация по уходу:

Согласно DIN 18356 за покрытыми лаком паркетными полами необходим постоянный уход. Для этих целей мы рекомендуем наше Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887 или Универсальный очиститель 888.

Очиститель:

Загрязнения 873 SH-Parkettsiegel необходимо, по возможности быстро, очистить с помощью Растворителя 683, а рабочие инструменты сразу же по окончании работ. **Не использовать Растворитель 683 в качестве разбавителя лака!**

Указания по безопасности:

Продукт содержит опасные вещества! Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности! Условно содержит незначительное остаточное количество формальдегида.

Упаковка для транспортировки:

Лак - 5 л нетто, одноразовая тара пластик Отвердитель - 0,5 л нетто, одноразовая тара пластик

Наши данные основываются на полученном опыте в лаборатории и на практике. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информа по продукту становятся недействительными.

75770_01_873

По состоянию на 14.12.2011 Заменяет издание от 11.10. 2011