

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокие заполняющие свойства
- затвердевает без усадки
- не содержит растворителей и воды
- подходит для применения на полах с подогревом
- может применяться непосредственно на ангидридных основаниях без предварительного грунтования, а также на не впитывающих основаниях

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания:

- паркета, в том числе 10 мм массивного паркета, крупноформатного, штучного, многослойного паркета, паркета, а также деревянной мостовой, из различных пород древесины;
- ламината в соответствии с рекомендацией производителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Компонент А	Компонент В
Основа	полиуретан	изоционат
Цвет	бежевый	коричневый
Консистенция	пастообразная, легко наносимая	
Плотность готового клея	прибл. 1,65 г/см ³	
Соотношение для смешивания:	100 весовых частей смолы на 10 весовых частей отвердителя	
Время использования готовой смеси:	60 – 70 минут*	
Время для укладки	90 минут с момента смешивания компонентов*	
Время затвердевания	12 часов*	
Способ нанесения	зубчатый шпатель, зависит от напольного покрытия и основания;	
Расход	шпатель В3 (ТКВ) – 900/1000 г/м ² шпатель В11(ТКВ) – 1100/1300 г/м ²	
Условия хранения	в заводской упаковке, t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки	
Очиститель для незатвердевшего клея:	салфетки Handclean 815, (одноатомный спирт).	
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной упаковке	
Морозостойкость	Да	
Температураустойчивость в затвердевшем состоянии:	прибл. от – 20°C до 80°C, в зависимости от нагрузки	
Относительная влажность воздуха	35-75%, рекомендуемая 40-65%	
GISCODE	RU 1	

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте

ОСНОВАНИЕ

В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать. Пыльные, пористые, изношенные, шероховатые и имеющие повреждения следует загрунтовать Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno или Полиуретановой грунтовкой 042 Euroblock Turbo. Контактные с землей цементные основания внутри и снаружи помещений для изоляции от капиллярной влаги следует загрунтовать **Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno**. При укладке паркета не обязательно нанесение нивелирующей массы, так как клей обладает высокими заполняющими свойствами.

Euromix Wood

148

2-К полиуретановый клей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости.
- Затем перелить готовый клей в чистую емкость и ещё раз размешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время использования готовой смеси.
- Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя. Укладка паркета должна быть произведена в течение времени использования готовой смеси. При этом обязательно убедитесь в том, что обратная сторона паркетной ламели полностью соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель.
- Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 12 часов*. Мы рекомендуем использование лаков и шлифовальных материалов производства Forbo.
- Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавления» паркета, не следует ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Загрязненное клеем покрытие и инструменты до затвердевания самого клея следует очистить салфетками **Handclean 815**, (одноатомный спирт). Затвердевший клей можно очистить только механическим способом. Для паркета, покрытого лаком в заводских условиях, рекомендуем твердо-эластичный клей для паркета **157 Eurowood MS Hard Elastic**, не повреждающий лакокрасочные покрытия и поддающийся механическому удалению после затвердевания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отвердитель ПУ (полиуретановый) содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте инструкции паспорта безопасности.

Отвердитель ПУ реагирует на влагу из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Также рекомендуется использовать специальные перчатки во время нанесения клея, т.к. реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.

Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую информацию для вспомогательных материалов.

При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

9,625 кг нетто, в комбинированной упаковке

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	148 Euromix wood
Упаковка	9,625 кг

08.12.2015